

## FINIX 80

### Ficha técnica

**NOMBRE:**

**GRUPO:**

**USO:**

**CARACTERISTICAS:**

**FINIX 80**

pintura de acabado al agua para interior y exterior  
acabado al agua para obtener los efectos veladura y para la decoración del Travertino, y del Anticando 600 y tantos otros efectos envejecidos en base a la fantasía del aplicador

**peso específico:** 1.025± 30 gr/LT. a 20°C

**viscosidad:** = = =

**rendimiento:** 8 - 20 m<sup>2</sup>/LT (puede variar en base a la porosidad del soporte y del método de aplicación)

**efecto estético:** mate

**color:** colores de catálogo

**confección:** LT. 0,750

**SECADO:**

**en superficie:** 2 - 4 horas a 20°C

**repintado:** 6 - 8 horas a 20°C

**en profundidad:** 24 horas a 20°C

**lijable:** 24 horas a 20°C

**CARACTERISTICASE Y**

**RESISTENCIA:**

El FINIX 80 es transparente y para obtener los colores elegidos es suficiente mezclarlo cuidadosamente con la relativa cantidad de pasta colorante, denominada COLORI', descrita bajo cada pastilla de color. Como alternativa se puede colorear con el Sistema Tintometrico VALCLONE.

**PREPARACION**

**SOPORTES Y APLICACIÓN**

**DEL PRODUCTO:**

Al completo secado del Anticando 600, después de aproximadamente 8 horas a 20°C, aplicar una capa del FINIX 80 (Transparente) sin color. Pasadas otras 6 - 8 horas a 20°C aplicar una segunda mano de FINIX pero esta vez con color. En ambas pasadas se extiende poco producto con pinceladas irregulares en todas direcciones. Posteriormente, con FINIX todavía mojado, pasar la Espátula de plástico PV 77, cruzando las pasadas y ejerciendo una fuerte presión sobre la superficie.

**N.B.:** El Anticando 600 resulta transpirante, lavable y repintable después de 15 días desde su aplicación.

**PREPARACION**

**PRODUCTO:**

**APLICACION:**

**dilución:** pronto al uso.

**sistema:** guante, esponja o brocha

**numero de manos:** 2 o más

**Conservación:** en lata bien cerrada, incluso después del uso, a temperatura superior a +5°C e inferior a +30°C.

**Estabilidad:** 2 años aproximadamente en lata bien cerrada

**NOTA:**

Mezclar bien antes del utilizo. Lavar las herramientas inmediatamente después del uso con agua.

Ficha n° 00200 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edición n° 4

Noviembre 2015