

ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE

Ficha técnica y ambiental

NOMBRE:

ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE

GRUPO:

revestimiento mineral mural

USO:

revestimiento de altísima transpirabilidad para la decoración de interiores, incluso los de particular relevancia histórica y artística.

CARACTERISTICAS:

peso específico: 1.518 ± 30 gr/LT. a 20°C

viscosidad: = = =

rendimiento: 3 – 4 m²/LT. dos capas sobre soporte liso (puede cambiar en función de la irregularidad, la porosidad, la absorción de la superficie y el método de aplicación)

efecto estetico: lúcido

colores: colores de la carta

confecciones: LT. 1 - LT. 4 - LT. 12

SECADO:

en superficie: 3-4 horas a 20°C

repintado: 24 horas a 20°C

en profundidad: 28 días a 20°C

CARACTERISTICAS Y

RESISTENCIA:

después del fraguado completo, se obtiene una película transpirante con buena resistencia a los golpes y a la abrasión normal.

PRESTACIONES

MEDIOAMBIENTALES:

PRESTACIÓN	NORMATIVA	VALOR	MARCA
EMISIONES DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES EN EL INTERIOR	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m ³ Clase A+	
AUSENCIA DE SUSTANCIAS NOCIVAS	-	LIBRE	
EMISIONES DE FORMALDEHÍDO, X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m ² h F****	
VOC en el producto listo al uso	Directiva 2004-42-CE	max 5,7 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/1	

PREPARACION

SOPORTE:

Soportes nuevos: estucar adecuadamente la superficie a tratar donde sea necesario, utilizando un producto a tal efecto. Una vez seco, lijar y aplicar una mano de PRIMER 1200 diluido al 15 - 20% con agua. Después de aproximadamente 4 horas a 20°C, proceder a la aplicación de ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE.

Soportes viejos: quitar la pintura vieja descascarada o arenosa y lavar con jabones específicos. Posteriormente aplicar, como fijador, una mano de PRIMER 1200 diluido al 50% con agua. Después de aproximadamente 4 horas a 20°C, aplicar una segunda mano de PRIMER 1200 diluido al 20 - 30% con agua.

SC 00021

PREPARACION PRODUCTO:

APLICACION:

Si la superficie se presenta sana y no arenosa, aplicar sólo una mano de PRIMER 1200 diluido al 20 - 30% con agua. Después de 4 horas a 20°C, aplicar ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE.

dilución: listo al uso
sistema: llana inox
numero de capas: 2

Extender ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE con llana de acero inoxidable PV 43, PV 44 o PV 45, distribuyendo sobre la superficie un espesor de aproximadamente 1 mm de producto, dejando la superficie lisa y compacta. Después de 6 horas a 20°C lijar bien y extender ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE con pasadas irregulares de espátula, de 6 - 10 cm de largo, distantes 4 - 6 cm entre sí, sobre toda la superficie a tratar.

Después de aproximadamente 1 hora a 20°C recomenzar desde el principio de la superficie pintada con la primera mano, como se describió anteriormente pero de modo tal que cada pasada se superponga en parte con las anteriores. De este modo se obtendrá el Efecto Antiguo semi-lúcido.

PROTECCIÓN Y ABRILLANTADO: ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE es semi-lavable después de 15 días de la aplicación. Para darle brillo, aplicar uno o dos capas de Cera Abrillantadora 370 (al solvente) o Cera Abrillantadora 420 al Agua. Cuando la Cera se seca, después de 3 - 4 horas a 20°C, la superficie queda mate. Para darle brillo, pasar un paño de lana con movimientos rotativos y ejerciendo presión sobre la superficie hasta conseguir el brillo deseado.

Nota: Antes de la aplicación, ver con atención el vídeo tutorial.

Temperatura para la aplicación: superior a +10°C e inferior a +30°C

Conservación: en lata bien cerrada, incluso después del uso, a una temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C

Estabilidad: 2 años aproximadamente, en lata bien cerrada y nunca abierta

NOTA:

Mezclar muy bien antes del utilizzo. Lavar con agua las herramientas inmediatamente después del uso del producto.

Ficha n° SC 00021 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edición n° 6

Junio 2019