



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
www.valpaint.it E-mail: info@valpaint.it

SC 00206

SABULADOR

Ficha tecnica

<u>NOMBRE:</u>	SABULADOR
<u>GRUPO:</u>	pintura con efecto luminescente
<u>USO:</u>	revestimiento para interior al agua.
<u>CARACTERISTICAS:</u>	peso especifico: 1.300 ± 30 gr/LT a 25°C rendimiento: 10 - 12 m ² /LT (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación) efecto estetico: opalescente semilucido colores: colores del catálogo confecciones: LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5
<u>SECADO:</u>	en superficie: 1 hora a 20°C repintado: 3 - 4 horas a 20°C en profundidad: 24 horas a 20°C
<u>CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:</u>	Pintura al agua para interior dotada de particulares y luminiscentes reflejos de arena. El SABULADOR es un producto de elevada calidad y es transpirante y repintable con cualquier pintura al agua. Es lavable con agua y detergentes comunes después de 15 días desde la aplicación.
<u>PREPARACION SOPORTE:</u>	Muros viejos. Eliminar las viejas pinturas no ancladas y harinosas del soporte y lavar con agua y jabón adecuados. Sucesivamente aplicar, como fijador, una mano de PRIMART 600 diluido al 50% con agua. Después de aproximadamente 4 horas a 20°C aplicar una segunda mano de PRIMART 600 diluido al 20 - 30% con agua. Si la superficie está sana y no harinosa, aplicar solo una mano de PRIMART 600 diluido al 15 - 20% con agua. Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del SABULADOR. Muros nuevos. Emplastecer adecuadamente la superficie a tratar, donde sea necesario, con VALSTUC. Al completo secado después de aproximadamente 4 horas a 20°C, lijar, y luego aplicar una mano de PRIMART 600 diluido al 15 - 20% con agua. Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del SABULADOR. Madera, vidrio, plástico, hierro pintado. Desengrasar bien el soporte, lijar bien la superficie para mejorar la adherencia. Aplicar una mano de primer adecuado a la naturaleza del soporte, aplicar una mano de PRIMART 600 diluido al 15 - 20% con agua. Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del SABULADOR. Hierro nuevo(no pintado). Desengrasar el soporte eliminando bien óxido, aplicar una mano (o más) de antioxidante WIKTOR al agua. Cuando este haya secado, después de aproximadamente 4 horas a 20 °C, aplicar una mano de PRIMART 600 diluido al 15 - 20% con agua. Después de 8 horas a 20°C, proceder con la aplicación del SABULADOR.
<u>PREPARACION PRODUCTO:</u>	dilucion: listo al uso
<u>APLICACION:</u>	sistema: brocha numero de capas: 1 - 2

pagina 1 de 2



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
www.valpaint.it E-mail: info@valpaint.it

SC 00206

CICLO APLICATIVO:

Para obtener los colores del catálogo es suficiente con mezclar cuidadosamente el SABULADOR con la relativa cantidad de pasta colorante denominada COLORI' descrita bajo cada pastilla de color. El COLORI' está elaborado en envases dosificadores de 80 ML. y 480 ML. (ocularmente graduados) que permiten erogar la justa cantidad de producto y obtener así el color elegido. Solo para los colores del catálogo, del Col. 600 al Col. 612, el SABULADOR se presenta ya coloreado.

Efecto Dune de Arena: aplicar y trabajar el SABULADOR gradualmente sobre una pequeña superficie de aproximadamente 1 - 2 m², utilizando la especial Brocha PV 76. La técnica aplicativa consiste en extender la pintura en pequeña cantidad y poco uniformemente, con pinceladas en todas direcciones y alternas.

Después de aproximadamente 5 - 10 minutos a 20°C, repasar la parte ya tratada, utilizando siempre la Brocha PV 76 pero descargada de producto, buscando repartir y alisar la parte granulosa en todas direcciones para realizar las dunas de arena. Al mismo tiempo, con pinceladas muy suaves pero siempre en todas direcciones, eliminar las eventuales marcas dejadas por la brocha.

Efecto Gran Cañón Estratificado: aplicar y trabajar el SABULADOR gradualmente sobre una pequeña superficie de aproximadamente 1 - 2 m², utilizando la especial Brocha PV 76. La técnica aplicativa consiste en extender la pintura en pequeña cantidad con pinceladas oblicuas o verticales irregulares y de 10 - 15 cm de longitud. Después de aproximadamente 5 - 10 minutos a 20°C, repasar la parte ya tratada, utilizando siempre la Brocha PV 76 pero descargada de producto, buscando repartir y alisar la parte granulosa con pinceladas irregulares en el mismo sentido que las precedentes. Al mismo tiempo, con pinceladas más suaves pero siempre en la dirección de las ya existentes, eliminar las eventuales marcas dejadas por la brocha.

Conservacion: en lata bien cerrada, incluso después del uso, a temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C.

Estabilidad: 2 años aproximadamente.

NOTA:

La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C y +30°C. Lavar las herramientas inmediatamente después del uso con agua y jabón.

Ficha n° SC 00206 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edición n° 3

Febrero 2010

pagina 2 di 2